

ACEROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN - ACEROS MARTENSÍTICOS, SEMIMARTENSÍTICOS Y FERRÍTICOS

Formatos disponibles

Chapas

Descripción

Acero inoxidable con cromo para componentes de turbinas.

Excelente aptitud para conformación en frío

Con una superficie laminada y pulida: resistente a la corrosión originada por agua y vapor de agua.

Aplicaciones

> Otros componentes para generación de energía

Datos técnicos

Designación		Estándares	
1.4002	SEL	A240	ASTM
X6CrAl13	EN		
S40500	UNS		
AISI:405	AISI		

Composición Química

C	Si	Mn	Cr	Al
≤ 0,08	0,4	0,4	12,5	0,2

Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25
8605 Kapfenberg, AT
T. +43/50304/20-0
E. info@bohler-edelstahl.at
<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.